

Applicazione: La polvere indurente Plastifloor®/M viene lavorata insieme alle resine sigillanti Plastifloor® per ottenere una superficie opaca, più resistente ai graffi e più resistente agli agenti chimici. Deve essere accuratamente miscelato con la rispettiva resina sigillante per indurire e distribuire uniformemente i pigmenti. (Tempo di miscelazione minimo 1 min.)

Caratteristiche: Plastifloor® indurente in polvere/M è una polvere solubile in metacrilati contenente perossido. Dopo la decomposizione della polvere in radicali reattivi, inizia la reazione di polimerizzazione che porta all'indurimento del rivestimento del suolo.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto:	Polvere secca, bianca, sabbiosa
Contenuto di perossido:	20±5 %
Densità alla temperatura di 20 °C:	620 -650 g/dm ³
Solubilità:	Insolubile in acqua
Temperatura di stoccaggio	max. 25 °C

Avvertenze di sicurezza:

Plastifloor® indurente in polvere/M è un agente ossidante che si decompone rapidamente sotto l'azione del calore o a contatto con agenti riducenti. Non miscelare mai con gli acceleratori! Conservare e trasportare le resine Plastifloor® separatamente! Osservare la scheda di dati di sicurezza!

Dimensione del mazzo: 25 kg, 5 kg, 1 kg

**Trasformazione/
Dosaggio:**

La polvere indurente Plastifloor®/M deve essere miscelata con la resina sigillante Plastifloor® solo immediatamente prima della lavorazione. I pigmenti colorati sono ammessi per ultimi. Per quanto riguarda il dosaggio, è importante attenersi alle informazioni contenute nelle schede tecniche del prodotto. Il dosaggio dipende dalla temperatura e dal tipo di resina. Non utilizzare Plastifloor Harder/M nella lavorazione delle resine di rivestimento Plastifloor® 332, 418, 510, 800.

**durata dell' impasto e
polimerizzazione
dipendente sulla
temperatura**

Temperatura [°C]**	Sost. Indurente [Vol%]	durata dell'impasto [min]	polimerizzazione [min]
+5	5-6	ca. 40	ca. 55
+10	4-5	ca. 30	ca. 40
+20	3-4	ca. 20	ca. 30
+30	2-3	ca. 10	ca. 20

Magazzinaggio: La polvere indurente Plastifloor/M deve essere sempre immagazzinata e trasportata separatamente da tutte le resine Plastifloor®. Osservare le norme relative allo stoccaggio e al trasporto di sostanze pericolose.

Le nostre informazioni sui nostri prodotti e dispositivi, nonché sulle nostre strutture e processi si basano su un ampio lavoro di sviluppo e sull'esperienza applicativa. Tali risultati, con i quali non ci assumiamo alcuna responsabilità che vada al di là del singolo contratto, saranno comunicati in forma scritta e testuale al meglio delle nostre conoscenze, ma ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nel corso dell'evoluzione della produzione. Tuttavia, ciò non esime l'utente dall'esaminare i nostri prodotti e processi per il loro uso personale. Ciò vale anche per la tutela dei diritti di proprietà di terzi, nonché per le applicazioni e le procedure che non sono espressamente indicate per iscritto.