

Plastifloor® 332/Z

verarbeitungsfertige, hochviskose,
elastifizierte Kunstharz Zwischenschicht (Membrane)
geeignet auf Asphalt-, Beton- und Metalluntergründen

Anwendung: Plastifloor® 332/Z eignet sich wegen seiner Elastizität ideal als elastische Zwischenschicht nach dem Grundieren mit Plastifloor® 112 oder Plastifloor 113. Auf Plastifloor® 332/Z können Beläge aus Plastifloor® 510, Plastifloor® 410, 418 und Plastifloor® 332/V aufgetragen werden.

Eigenschaften: Plastifloor® 332-Beschichtungen sind auch bei tiefen Temperaturen elastisch und abriebfest, daher im TK-Bereich und außen einsetzbar.

Eigenschaften des gelieferten Harzes:

Eigenschaften	Messmethode	Ungefährer Wert
Dichte bei 20°C	DIN EN ISO 1183-1	1.1 g/cm ³
Aushärten	50-60 min bei 20°C	
Topfzeit bei 20°C	ca. 10 min	
Lagerfähigkeit	dunkel bei < 20 °C maximal 6 Monate	
Lieferform	flüssig, grau	
Liefergebände	25 kg, 10 kg Eimer	

Initiator/Härter: Härtepulver 50W (BPO), temperaturabhängig

Zur Verbesserung der Zwischenhaftung empfehlen wir die Zwischenschicht aus Plastifloor® 332/Z z.B. mit Quarzsand 0,7-1,2 mm leicht abzustreuen.

Die Herstellung des Mischgutes erfolgt direkt vor der Verarbeitung durch Vorlegen des Bindemittels und Zugabe des Härterpulvers 50W. Die Mischzeit mit dem Doppelrührwerk beträgt ca. 2 min. Wir empfehlen Plastifloor® 332/Z mind. 3 mm stark zu verlegen

Richtrezepturen: (20°C)

Mischansatz:

8 L Plastifloor® 332/Z
200 ml Härter 50W (bei 20°C)

Plastifloor® 332/Z

verarbeitungsfertige, hochviskose,
elastifizierte Kunstharz Zwischenschicht (Membrane)
geeignet auf Asphalt-, Beton- und Metalluntergründen

Topf- und Härte- zeiten in Abhängigkeit von der Temperatur:

Temperatur [°C]	Härter [Vol%]	Härter [wt%]	Topfzeit [min]	Härterzeit [min]
+5	4.0	2.6	ca. 30	ca. 60
+10	3.0	2.0	ca. 25	ca. 50
+20	3.0	2.0	ca. 10	ca. 45
+30	2.0	1.3	ca. 15	ca. 45

- Härtermenge auf Plastifloor® 332 berechnet
- Temperaturangaben beziehen sich auf Harz-, Boden- und Lufttemperatur

Hinweis:

Die Beschichtungsarbeiten sollten erst fortgesetzt werden, wenn die vorherige Schicht vollständig ausgehärtet ist. Bei Arbeiten bei Temperaturen unter 5 °C wird die Verwendung des Beschleunigers 101 empfohlen. (Siehe technisches Datenblatt!)

Lagerung:

Für Methacrylat Harze gelten die Vorschriften beim Umgang mit leicht entzündlichen Stoffen. Plastifloor® Harze sind kühl, vor direkter Sonnen-einstrahlung geschützt, möglichst bei Temperaturen von 15-20 °C zu lagern. Bei der Lagerung können sich Paraffinanteile und Füllstoffe abscheiden. Vor der Verarbeitung sind diese Gebinde daher gründlich aufzurühren!

Plastifloor® 332/Z

verarbeitungsfertige, hochviskose,
elastifizierte Kunstharz Zwischenschicht (Membrane)
geeignet auf Asphalt-, Beton- und Metalluntergründen

Arbeitsschutz:

Bei der Verarbeitung ist für gute Belüftung zu sorgen. Die Vorschriften des LASI (Landesausschuss für Arbeitssicherheit) sind einzuhalten. Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern.

VbF: A I

GISCODE: RMA 10

Zolltarifnummer: 3208 2010

	
Plasti Chemie International GmbH • Falgardring 1 • 08223 Falkenstein • Germany	
EN 13813, SR-B2, 0-AR0, 5-IR12	
Plastifloor® 332Z	
Kunstharze für den Innenbereich (Anwendung gemäß den neuesten technischen Informationen)	
Reaktion auf Feuer:	E _s
Verschleißfestigkeit (Abriebfestigkeit):	AR 0.5
Schlagfestigkeit:	IR 12
Zugfestigkeit:	B 2.0

CE- Kennzeichnung

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinaus gehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind