

Anwendung: Plastifloor® Härterpulver 50 W wird zusammen mit dem Plastifloor® Beschichtungsharzen verarbeitet. Es muss zur Aushärtung des Beschichtungsharzes sorgfältig beigemischt werden. Bitte beachten Sie die Dosierung in den Produktdatenblättern der Harze.

Eigenschaften: Plastifloor® Härterpulver 50 W ist ein in Methacrylaten lösliches peroxidhaltiges Pulver. Nach dem Zerfall des Pulvers in reaktive Radikale, startet die Polymerisationsreaktion, welche zur Aushärtung der Bodenbeschichtung führt. Die Zugabe ist temperaturabhängig!

Eigenschaften des gelieferten Produkt:

Eigenschaften	Messmethode	Ungefährer Wert
Gehalt an Peroxid		50±5 %
Schüttdichte bei 20 °C		620 - 650 g/dm ³
Löslichkeit		im Wasser nicht löslich
Lieferform		sandig, weiß, trockenes Pulver
Lagerfähigkeit		dunkel bei < 20 °C maximal 6 Monate
Liefergebände		2,5 kg, 5 kg, 25 kg Karton

Sicherheits- hinweise:

Plastifloor® Härterpulver 50 W ist ein Oxidationsmittel, dass sich unter Hitzeeinwirkung oder bei Kontakt mit Reduktionsmitteln heftig zersetzt. Niemals mit Beschleunigern mischen! Getrennt von Plastifloor® Harzen lagern und transportieren! Sicherheitsdatenblatt beachten!

Verarbeitung/ Dosierung:

Plastifloor® Härterpulver 50 W ist erst unmittelbar vor der Verarbeitung mit dem Plastifloor® Harz zu mischen. Füllstoffe sind als Letztes zuzugeben. Bei der Dosierung sind die Angaben auf den Produktdatenblättern unbedingt zu beachten. Die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur und dem Harztyp.

Topf- und Härtezeiten in Abhängigkeit von der Temperatur:

Temperatur [°C]	Härter [Vol%]	Topfzeit [min]	Aushärungszeit [min]
+ 5	5-6	ca. 40	ca. 55
+ 10	4-5	ca. 30	ca. 40
+ 20	3-4	ca.20	ca.30
+ 30	2-3	ca. 10	ca. 20

Lagerung:

Plastifloor® Härterpulver 50 W ist stets getrennt von allen Plastifloor® Harzen zu lagern und zu transportieren. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Lagerung und zum Transport von gefährlichen Stoffen.

Arbeitsschutz: Bei der Verarbeitung ist für gute Belüftung zu sorgen. Die Vorschriften des LASI (Landesausschuss für Arbeitssicherheit) sind einzuhalten. Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern.

VbF : A I

Zolltarifnummer: 3404 9000


Plasti Chemie International GmbH • Falgardring 1 • 08223 Falkenstein • Germany
EN 13813, SR-B2, 0-AR0, 5-IR12
Plastifloor® Härterpulver 50 W
Anwendung gemäß den neuesten technischen Informationen

CE-Kennzeichnung

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinaus gehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.