

Anwendung: Plastifloor® SL Füllstoff dient als Zusatzstoff für Plastifloor®-Harze.

Eigenschaften: Plastifloor® SL Füllstoff besteht aus Kristallquarzsanden. Diese zeichnen sich durch einen hohen SiO₂ – Gehalt und die Abwesenheit von Huminstoffen und anderen Verunreinigungen aus.

Eigenschaften des gelieferten Produkt:

Korngröße	0,1 - 0,4 mm
Anteil (Masse %)	ca. 50
Lieferform	Quarzsand, grau-weiß
Lagerfähigkeit	dunkel bei < 20 °C
Liefergebinde	25 kg Spezialpapiersack

Sicherheits- hinweise:

Staubentwicklung vermeiden bzw. so gering als möglich halten. Bereiche mit Staubentwicklung müssen mit geeigneter Absaugung ausgestattet sein. Bei unzureichender Belüftung geeigneten Atemschutz tragen. Weiterhin geeignet sind geschlossene Systeme und Unterdrückung der Staubbildung mit Wassersprühnebel.

Verarbeitung:

Plastifloor® SL Füllstoff wird gemäß Anwendungsvorschrift als thixotropierender Zusatzstoff in Plastifloor® Harz eingearbeitet. Das Quarz ist langsam und unter ständigem Rühren in das Harz einzustreuen, um Klumpenbildung zu vermeiden. Die Zugabe erfolgt bis zur gewünschten Viskosität bzw. Standfestigkeit. Anschließend ist das Material homogen zu vermischen

Lagerung: Staubbildung minimieren. Verwehung bei Ladevorgängen vermeiden. Behälter geschlossen halten und verpackte Produkte so lagern, dass Verpackungen nicht beschädigt werden. Eine pneumatische Förderung durch Kunststoffrohre kann zu elektrostatischer Aufladung führen. Die Benutzung von Metall-Rohren, z.B. aus Aluminium-Legierungen, ist vorteilhaft. Verpackte Produkte unterliegen der normalen Alterung und sollten nicht länger als 6 Monate gelagert werden. Weitere Hinweise können Sie unserem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Arbeitsschutz: Bei der Verarbeitung ist für gute Belüftung zu sorgen. Die Vorschriften des LASI (Landesausschuss für Arbeitssicherheit) sind einzuhalten. Bitte lesen und beachten Sie die Hinweise auf unseren Sicherheitsdatenblättern.

VbF : A I

Zolltarifnummer: 2505 1000


Plasti Chemie International GmbH • Falgardring 1 • 08223 Falkenstein • Germany
EN 13813, SR-B2, 0-AR0, 5-IR12
Plastifloor® SL Füllstoff
Anwendung gemäß den neuesten technischen Informationen

CE- Kennzeichnung

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinaus gehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.